
**Carbonaceous materials for
the production of primary
aluminium — Baked carbon bodies
— Determination of the dynamic
elasticity modulus by the resonance
method**

Carbonés utilisés pour la production d'aluminium primaire — Pièces carbonées cuites — Détermination du module d'élasticité dynamique par la méthode de résonance





COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT

© ISO 2014

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized otherwise in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting on the internet or an intranet, without prior written permission. Permission can be requested from either ISO at the address below or ISO's member body in the country of the requester.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org

Published in Switzerland