

НПО «ЦКБА»



МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ *5452

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION
ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

ФЕРРОМОЛИБДЕН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Первое издание

Цена 3 коп.

КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Группа В12

УДК 669.15'28—198

Рег. № ИСО 5452—80

Дескрипторы: ферросплавы, ферромolibден,
технические требования, условия
поставки, химический состав

1983

5452

ПРЕДИСЛОВИЕ

Международная организация по стандартизации (ИСО) представляет собой объединение национальных организаций по стандартизации (комитеты-члены ИСО). Разработка международных стандартов осуществляется техническими комитетами ИСО. Каждый комитет-член, заинтересованный в работе какого-либо технического комитета, имеет право быть представленным в данном комитете. Международные, правительственные и неправительственные организации и организации, сотрудничающие с ИСО, также принимают участие в ее работе.

Проекты международных стандартов, принятые техническими комитетами, перед принятием их Советом ИСО в качестве международных стандартов направляются всем комитетам-членам на утверждение.

Международный стандарт ИСО 5452 разработан Техническим комитетом ИСО/ТК 132 «Ферросплавы» и разослан комитетам-членам в ноябре 1979 г.

Его утвердили следующие комитеты-члены:

Австралия	Норвегия	ФРГ
Австрия	Польша	ЧССР
Бразилия	Португалия	Швеция
Великобритания	Румыния	ЮАР
Индия	СССР	Югославия
Италия	США	Япония
Китай	Франция	

Ни один комитет-член не высказался против данного документа.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ

ИСО 5452



ФЕРРОМОЛИБДЕН

Технические требования
и условия поставки

Per. № ИСО

5452—80

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий международный стандарт устанавливает технические требования и условия поставки ферромolibдена для сталеплавильной и литейной промышленности.

2. ССЫЛКИ

ИСО 565 Контрольные сита. Металлические сетки и перфорированные листы. Номинальные размеры отверстий.

ИСО 3713 Ферросплавы. Отбор и подготовка проб. Общие требования*.

ИСО 4137 Ферромolibден. Определение содержания молибдена. Весовой метод.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

3.1. Ферромolibден — легирующий сплав железа и молибдена с минимальным содержанием молибдена 55,0% по массе и максимальным — 75,0% по массе, полученный путем восстановления.

4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

Заказ на ферромolibден должен содержать:

- а) количество;
- б) составление партии;
- в) химический состав в соответствии с табл. 1;
- г) диапазоны размеров частиц в соответствии с табл. 2;
- д) необходимые требования к протоколу об анализе, упаковке и т. п.